



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l.
Via Capitan Casella 50
00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

Scheda Tecnica 10/21 IT

CERA PROTETTIVA BASE ACQUA

DEFINIZIONE

Microdispersione in acqua di cere dure, resine e coformulanti ad elevata resistenza chimico-fisica.

CERA PROTETTIVA è disponibile nelle tre versioni: **CLASSICA** (finitura brillante), **SATINATA** (finitura semi opaca), **OPACA** (finitura super-opaca),

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Si applica su tutti i pavimenti in cotto, pietre, marmi (non lucidati), ricomposti e similari in interni o esterni coperti.

È impiegato come finitura dopo i trattamenti anti-umidità di risalita PROTETTIVO IDROREPELLENTE SOLVENTE, PROTETTIVO IDROREPELLENTE ACQUA, gli idro-oleorepellenti PROTETTIVO ANTIMACCHIA SOLVENTE, PROTETTIVO ANTIMACCHIA ACQUA o dopo trattamenti impregnanti tradizionali con oli e/o cere, eventualmente preceduto dall'applicazione di aggrappante di fondo.

Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione. È rinnovabile e conferisce lieve tonalizzazione senza alterare il colore e la traspirabilità al materiale trattato.

CERA PROTETTIVA si distingue per la capacità protettiva contro vasta tipologia di macchie domestiche ovvero macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali) macchie di natura acida (limone, aceto, Coca Cola) macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli).

CERA PROTETTIVA contiene polimeri e cere ad alta capacità di aggancio ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità.

Rappresenta finitura sacrificale e rinnovabile. Si applica facilmente e si stende uniformemente sulla superficie in virtù delle sue caratteristiche autolivellanti e riducendo così il rischio di assorbimento non uniforme.

Per esaltare la brillantezza è possibile rilucidare **CERA PROTETTIVA** con disco morbido; la versione lucida è autolucidante.

A titolo semplificativo, riportiamo i valori di brillantezza espressi in unità Gloss (60°) delle tre versioni di **CERA PROTETTIVA**, applicati su cotto arrotato standard:

	CLASSICA	SATINATA	OPACA
unità Gloss (60°)	6	3	1,5

MODO D'USO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Si applica puro a vello spandicera / straccio morbido / "spray-buffing" con monospazzola munita di dischi a media durezza.

Il prodotto va applicato in strato sottile con uno o più passaggi in successione, appena cioè la mano precedente è asciutta (in genere dopo 1 -2 ore).

Su superfici protette con idro-oleorepellenti antimacchia a base solvente come PROTETTIVO ANTIMACCHIA SOLVENTE si consiglia di far precedere l'applicazione di **CERA PROTETTIVA** da una mano di aggrappante di fondo per favorire l'aggancio al substrato.

Nelle stagioni fredde ed umide e/o in ambienti poco aerati il tempo di asciugatura di ogni singola applicazione può allungarsi considerevolmente. non applicaresu superfici calde o fredde (>35°C e <5°C) per evitare possibili sbiancamenti.

Sui materiali duri e levigati poco assorbenti oppure lucidati a specchio si consiglia di applicare il prodotto esclusivamente con tecnica spray-buffing (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità).

La pulizia frequente delle superfici trattate con **CERA PROTETTIVA** si effettua con detergenti neutri diluiti come DETERGENTE NEUTRO, evitando assolutamente di utilizzare prodotti alcalini e/o aggressivi (quali ammoniaca, alcool o candeggina) e apparecchiature a vapore.

Manutenzione periodica (da eseguire 2-4 volte l'anno o secondo necessità).

Consumo indicativo: 1 litro fino a 30 mq in funzione della superficie.

Nota: eventuali affioramenti di materiale ceroso in superficie, anche in forma di "collare" sul bordo del contenitore, si ridisperdono prontamente per agitazione e non pregiudicano la qualità e l'efficacia del prodotto.

Caratteristiche chimico-fisiche

pH (20 °C): **9,0**

Peso specifico (20 °C): **1,016Kg/l (CLASSICA, SATINATA)**
1,010 Kg/l (OPACA)

Aspetto: **liquido lattiginoso**

Odore: **fruttato**

Colore: **bianco latte**

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

GRUPPO EUROPEO DOC garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre GRUPPO EUROPEO DOC non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.